

OPIS:

Miękka folia PCV, która doskonale dopasowuje się do oklejanej powierzchni. Biała i bezbarwna.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Jednostronnie powlekany silikonem papier, 135 g/m².

ŚRODEK KLEJĄCY:

Poliakrylan, łatwo usuwalny.

ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do aplikacji wewnętrznej szczególnie do tworzenia dekoracji i napisów na ścianach.

SPOSÓB ZADUKU:

Druk solwentowy.

DANE TECHNICZNE*:

Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej)	80 mikronów
Stabilność wymiarów (FINAT –TM 14):	Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,4 mm
Siła sklejania (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna)	5 N/25 mm
Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527) wzdłużne:	min. 19MPa
poprzeczne:	min. 19MPa
Odporność na rozciągnięcie (DIN EN ISO 527) wzdłużne:	min. 130%
poprzeczne:	min. 150%
Zalecana temperatura naklejania:	> 10 °C.
Okres składowania**	2 lata.

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania, należy odczekać 48-72 godzin w celu całkowitego wyschnięcia wydruku. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (<http://www.orafol.com>).